J.-402775431

Identificación de producto:

# ZuPintura Esmalte Brillante 2 en 1

## Descripción del producto:

Esmalte Alquidico de secamiento al aire, elaborado con Resinas Alquidicas, pigmentos Orgánicos e Inorgánicos, solventes y demás aditivos de confieren propiedades de anclaje y brillo superiores. Contiene un aditivo especial que aporta propiedades de convertidor e inhibidor de oxido, con lo cual, ante condiciones moderadas de oxido en el sustrato, puede dar acabado sin necesidad de colocar Fondo como base previa.

## Aplicaciones:

Se recomienda para ser aplicado en superficies metálicas con moderada presencia de oxido, se puede aplicar directamente al sustrato sin aplicar antes el fondo, exhibiendo buenos resultados y retrasando la presencia de oxido, gracias a su poder inhibidor del oxido. También se puede aplicar en superficies tales como: madera, metal, ladrillos y distintos tipos de mampostería; el aditivo convertidor e inhibidor no altera las propiedades del producto permitiendo se utilice en dichos sustratos.

## Especificaciones de Calidad:

| Descripción | Limite | |
|---|---|---|
| Viscosidad Stomer (KU) | 95 - 100 | |
| Temp. de Almacenamiento | 4 – 32 | grados centígrados |
| Temp. Máxima de sustrato para aplicación | 40 | grados centígrados |
| Tiempo de secado a 19C | 4 horas al tacto, 6 horas al manejo | |
| Contenido de Solidos | 40 – 60 el peso | |
| Brillo Especular | 85 Unidades Mínimo | |
| Adherencia | 90% Mínimo | |

## Condiciones para aplicación:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de partículas sueltas y grasas.

En cada caso, se aplica el método de limpieza y preparación que se considere, en cuyo caso, se debe asegurar que las sustancias como detergentes o solventes que se utilicen, sean debidamente retiradas del sustrato para evitar afectaciones que condicionen el anclaje del producto
Cuando se aplique en superficies de concreto nuevas, se deben eliminar los restos de desmoldantes o plastificantes, ya que estas sustancias limitan el anclaje del producto.
Si las condiciones del sustrato lo ameritan, solicitar inspección técnica.

## Elemento de dilución:

El producto puede ser diluido con kerosene o varsol, la dilución máxima debe ser de hasta 5 %

## Seguridad e higiene:

Durante la utilización del producto se deben aplicar las Normas de Seguridad e Higiene que aplican al caso. El producto no representa riesgos para el usuario sin embargo, se debe evitar el contacto prolongado con la piel y se debe mantener alejado del alcance de los niños.

La información contenida en el presente boletín corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, cualquier aplicación diferente a las sugeridas deben ser ensayadas previamente. La presente información no representa una guía de uso; para información adicional contactar al Dep. Técnico de la empresa.