



J.-402775431

Identificación de producto:

ZuPintura Esmalte Brillante

Descripción del producto:

Esmalte Alquidico de secamiento al aire, elaborado con Resinas Alquidicas, pigmentos Orgánicos e Inorgánicos, solventes y demás aditivos de confieren propiedades de anclaje y brillo superiores.

Aplicaciones:

Por ser un producto de alto brillo y rendimiento, se recomienda para ser aplicado en todo tipo de superficies, tales como: madera, metal, ladrillos y distintos tipos de mampostería, tanto en ambientes internos como externos. Los colores de la carta, se pueden mezclar entre si, para obtener otras tonalidades.

Especificaciones de Calidad:

Descripción	Limite
Viscosidad Stomer (KU)	95 - 100
Temp. de Almacenamiento	4 - 32 grados centígrados
Temp. Máxima de sustrato para aplicación	40 grados centígrados
Tiempo de secado a 19C	4 horas al tacto, 6 horas al manejo
Contenido de Solidos	40 - 60 el peso
Brillo Especular	85 Unidades Mínimo
Adherencia	90% Mínimo

Condiciones para aplicación:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de partículas sueltas y grasas.

En cada caso, se aplica el método de limpieza y preparación que se considere, en cuyo caso, se debe asegurar que las sustancias como detergentes o solventes que se utilicen, sean debidamente retiradas del sustrato para evitar afectaciones que condicionen el anclaje del producto

Cuando se aplique en superficies de concreto nuevas, se deben eliminar los restos de desmoldantes o plastificantes, ya que estas sustancias limitan el anclaje del producto.



J.-402775431

Si las condiciones del sustrato lo ameritan, solicitar inspección técnica.

Elemento de dilución:

El producto puede ser diluido con kerosene o varsol, la dilución máxima debe ser de hasta 5 %

Seguridad e higiene:

Durante la utilización del producto se deben aplicar las Normas de Seguridad e Higiene que aplican al caso. El producto no representa riesgos para el usuario sin embargo, se debe evitar el contacto prolongado con la piel y se debe mantener alejado del alcance de los niños.

La información contenida en el presente boletín corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, cualquier aplicación diferente a las sugeridas deben ser ensayadas previamente. La presente información no representa una guía de uso; para información adicional contactar al Dep. Técnico de la empresa.