



J.-402775431

Identificación de producto:

ZuPintura Classic Satinado

Descripción del producto:

Látex Estireno Acrílico, compuesto por pigmentos orgánicos, minerales de variada estructura y aditivos que aportan propiedades de opacidad, reología, resistencia al frote húmedo, estabilidad de la película seca en ambientes sometidos a la intemperie y delicado Brillo

Aplicaciones:

Producto diseñado para la protección y decoración de paredes. Por su alta resistencia y brillo espejular, se recomienda para ser usado en ambientes internos

Puede ser aplicado sobre diversos sustratos como: concreto, estucos, madera, cartón, concreto y similares.

Especificaciones de Calidad:

Descripción	Límite	Método de Ensayo
Viscosidad Stomer (KU)	120	Covenin 684
pH	10	Covenin 676
Resistencia al Fregado	150	Covenin 993
Resistencia al deterioro en el envase	(neg) 6 sem	Covenin 683
Brillo Espejular	>40	Covenin 1142

Modo de aplicación:

El producto puede ser aplicado empleando las herramientas convencionales, así como también se puede aplicar con el uso de equipos mecánicos (air less). La técnica de aplicación varía de acuerdo a las condiciones y equipos, sin embargo, no requiere de técnicas especiales para su aplicación. Antes de su aplicación, se debe examinar el sustrato y determinar las condiciones del mismo, basando la observación en los siguientes criterios:

- ✓ Condiciones del friso (nuevo o viejo)
- ✓ Número y tamaño de grietas
- ✓ Profundidad de grietas
- ✓ Condiciones de la pintura existente



J.-402775431

✓ Fuentes de humedad (interna)

Una vez identificados los aspectos señalados, se deben corregir adecuadamente; esto garantizará el correcto

anclaje y por tanto, el revestimiento aportará la totalidad de su vida útil.

Herramientas para aplicación:

La aplicación del producto se hace utilizando las herramientas convencionales existentes en el mercado: brocha o rodillo. También se emplean equipos mecánicos de aplicación como el: air less.

Elemento de dilución:

El producto es miscible en agua. Las herramientas y equipos pueden ser lavadas con agua y jabón. No se recomienda la dilución del producto, éste debe ser aplicado sin diluir.

Rendimiento teórico:

El rendimiento varía de acuerdo al método de aplicación y las condiciones del sustrato (nivel de rugosidad)
Valor aproximado a 16 Mills de espesor, entre 18 y 20 m²/gal. (una Capa)

Presentación y Colores:

El producto se encuentra disponible en envases plásticos de galón. Los colores disponibles son: Blanco y la paleta que ofrece la carta vigente. **ZuPintura** es compatible con las tintas empleadas en los sistemas tintométricos convencionales.

Seguridad e higiene:

Durante la utilización del producto se deben aplicar las Normas de Seguridad e Higiene que aplican al caso. El producto no representa riesgos para el usuario sin embargo, se debe evitar el contacto prolongado con la piel y se debe mantener alejado del alcance de los niños.



J.-402775431

La información contenida en el presente boletín corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, cualquier aplicación diferente a las sugeridas deben ser ensayadas previamente. La presente información no representa una guía de uso; para información adicional contactar al Dep. Técnico de la empresa.